

Технический лист №6.09 Версия от 03.2014г.

Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31

ТУ 5775-007-72746455-2007

Описание продукции

Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 - это готовый к применению материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологических добавок и минеральных наполнителей. Покрытия на её основе обладают высокими: эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги. Не содержит растворителей.

Область применения

Предназначена для:

- устройства обмазочной гидроизоляции внутренних помещениях (ванных комнатах, полов бассейнов, балконов, подвалов);
- устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них);
- устройства защитных слоёв кровли;
- гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой);

Расход мастики: для устройства мастичной кровли - 3,8-5,7 кг/м²;

для устройства гидроизоляции - 2,5-3,5 кг/м².



Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетоном, не менее	МПа	0,45	ГОСТ 26589-94
Условная прочность, не менее	МПа	0,5	- -
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	700	- -
Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более	%	1	- -
Содержание вяжущего с эмульгатором, по массе, в пределах	%	50-70	- -
Теплостойкость, не ниже	°С	95	- -
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С	-	трещин нет	- -
Водонепроницаемость в течение 24ч при давлении 0,1МПа	-	выдерживает	- -

Производство работ

Согласно СП 17.13330.2011 КРОВЛИ.

Диапазон температур применения от +5°С до +30°С.

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Продукт на основе воды, не содержит органических растворителей. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 °С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Сведения об упаковке

Металлические еврведра по 20 л, 10 л, 3 л.