

Технический лист №6.24 Версия от 03.2014г.

Мастика битумно-резиновая ТЕХНОНИКОЛЬ №20

ТУ 5775-070-72746455-2012

Описание продукции

Мастика битумно-резиновая **ТЕХНОНИКОЛЬ №20** представляет собой готовый к применению многокомпонентный материал, состоящий из нефтяного битума, модифицированного дробленой резиной, технологических добавок, минеральных наполнителей и органического растворителя. После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации.

Область применения

Предназначена для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель, устройства защитных слоёв кровли, мастичной гидроизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений.

Расход для устройства мастичной кровли – 3,8-5,7 кг/м²; для устройства гидроизоляции - 2,5 - 3,5 кг/м².

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерен ия	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с основанием, не менее: - с бетоном - с металлом	МПа	0,1 0,1	ГОСТ 26589-94
Условная прочность, не менее	МПа	0,2	- -
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	100	- -
Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более	%	2	- -
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах	%	73-93	По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)
Теплостойкость, не ниже	°С	100	ГОСТ 26589-94
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15°С	-	трещин нет	- -
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001МПа	-	выдерживает	- -
Жизнеспособность, не менее	ч	2	ТУ 5775-070- 72746455-2012



Производство работ

Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Сведения об упаковке
Металлические евроведра 20 л.